



**VEMAT s.r.o.**  
Textilní výroba

Chářovská 940/133a  
794 01 KRNÓV  
Česká republika

Tel: 554 625 212  
e-mail: info@vemat.cz

**www.vemat.cz**

## Materiálový list

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalogové číslo:    | <b>400.125.407-415</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Označení výrobku:    | PP šňůra                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Popis výrobku:       | PP 12pramenná spiroidní šňůra – imitace přírodního materiálu                                                                                                                                                                                                                 |
| Materiálové složení: | Polypropylen 100%, měrná hmotnost polypropylenu (hustota) 0,92 g/cm <sup>3</sup> (plave na vodě). Teplota tavení 160–170 °C.                                                                                                                                                 |
| Další vlastnosti:    | Šňůra je vyrobena z technického polypropylenu, který je stabilizován proti UV záření. Je odolný vůči působení vody, silných kyselin a alkálií.                                                                                                                               |
| Doplňující údaje:    | Použité vlákno má certifikát <u>Oeko-Tex®</u> tř.1<br>Další údaje žádejte u dodavatele či výrobce.                                                                                                                                                                           |
| Způsob použití:      | Šňůra je vhodná pro použití do různých hobby programů – táboření, vodní sporty, turistika, chovatelské potřeby apod. Díky svému vzhledu může také sloužit k imitaci historických předmětů.                                                                                   |
| Ošetřování výrobku:  | Praní: při teplotě do 60 °C<br>Žehlení: středně horká žehlička<br>Chemické čištění: obvyklé postupy bez omezení<br>Bělení: nelze bělit chlórem<br>Sušení: v sušičce při běžné teplotě<br> |
| Likvidace:           | Po skončení životnosti likvidovat spolu s výrobkem jako inertní materiál dle vyhlášek a podmínek <u>EKO KOM</u> , případně recyklovat ve zpracovatelných použitého textilu.                                                                                                  |

## Tabulka technických parametrů

|             | Délková hmotnost | Průměr | Jádro |
|-------------|------------------|--------|-------|
| 400.125.407 | 15 g/m           | 7 mm   | ano   |
| 400.125.410 | 27 g/m           | 10 mm  | ano   |
| 400.125.412 | 35 g/m           | 12 mm  | ne    |
| 400.125.413 | 46 g/m           | 13 mm  | ne    |
| 400.125.415 | 56 g/m           | 15 mm  | ne    |

IČO: 268 22 504  
DIČ: CZ 268 22 504

Bankovní spojení  
27-2171550217/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 25845