

PP dutinový splétaný popruh š. 25 mm

Art. Number : 422 485 025

Description :

Note :

Machine No. :

Nazev zkousky : Pevnost lan (do 100 kN)

Druh zkousky : Tah


Datum zkousky : 30.05.2023 9:28

Rychlost zkousky : 100,000 mm/min

Predpeti : 100,000 N

Delka vzorku : 500,000 mm

Zkouska c.	Nejvyšší pevnost (kN)	Nejvyšší pevnost (lbf)	Prodl. při přetrhu (mm)	Tažnost při přetrhu (%)	Práce při nejvyšší síle (N.m)
Zkouska c.					
1	11,080	2490,883	188,895	35,488	1065,245
2	11,260	2531,349	186,922	35,670	1081,174
3	11,040	2481,891	182,719	35,028	1032,583
4	11,290	2538,093	188,330	36,062	1094,877
5	11,410	2565,070	187,628	36,263	1110,370
Min	11,040	2481,891	182,719	35,028	1032,583
Průměr	11,216	2521,457	186,899	35,702	1076,850
Median	11,260	2531,349	187,628	35,670	1081,174
Max	11,410	2565,070	188,895	36,263	1110,370



— Zkouska 1 — Zkouska 2 — Zkouska 3 — Zkouska 4 — Zkouska 5